

非金属・壁用:下地材

アドウォール

系統 特殊ウレタン変性アクリルエマルション



塗装条件

塗装方法	はけ、ローラー、エアレス
希釈率	清水 5-20 %
標準塗布量 (kg/m ² /回)	0.12-0.16 kg/m ² /回

注)上記の数値は塗装作業に必要な使用量の標準数値です。
標準塗布量は、個々の条件によって異なります。

塗装間隔

項目	温度	
	最短	23°C
標準塗布間隔	3時間	
	7日間	

塗料性状

項目	内容
1 荷姿	16kg
2 混合比	1液
3 色	白色
4 つや	なし
5 臭い	僅かにアクリル臭
6 仕上がり感	平滑
7 比重 / 密度	1.2-1.3 (g/cm ³ /23°C)
8 溶剤比重	—
9 加熱残分	52-58 (%)
10 粘度	2300±1000 (mPa·s/23°C)
11 効物表示	—
12 労安法上の表示有害物	酸化チタン
13 使用有機溶剤種別	—
14 消防法による危険物区分	適用外
15 硬化剤の成分による区分	—

注)上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

特徴

- ①水系で、VOC(揮発性有機化合物)成分および臭気が少なく、環境にやさしい塗料です。
- ②特殊ウレタン変性樹脂により、各種の下地や既存塗膜との付着性に優れています。
- ③作業性に優れ、上塗りのとまりをカバーします。
- ④労働安全衛生法・消防法・有害物質の法的規制は受けません。

主な適用素材

コンクリート、モルタル、PC部材、スレート、石膏ボード、ALCパネル

適用旧塗膜

合成樹脂エマルションペイント、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、吹付タイル、リシン(セメントリシンは除く)、弾性リシン、スタッコ(セメントスタッコ、弾性スタッコは除く)

注)既存塗膜が2液溶剤系フッ素樹脂塗料、シリコン樹脂塗料の場合は施工できません。

使用上の注意事項

- 1)下地は十分に乾燥させてください。(含水率10%以下、pH10以下。)
- 2)下地のレイターンス・エフロレッセンス・汚れなどは除去し、巣穴・不陸、目違いなどはあらかじめ補修してください。
- 3)使用前に十分攪拌して均一にしてから、たれ・かすれ・塗残しなどないように均一に塗装してください。
- 4)気温が5°C以下、湿度が85%以上、結露や降雨・降雪等が想定される気象条件下での塗装は避けてください。
- 5)屋外または換気の良いところでのみ使用し、日光から遮断し容器は密封の上、換気の良いところで保管ください。
- 6)作業を行う場合には、適切な保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用ください。
- 7)その他塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照してください。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますので、予めご了承ください。