

【 EX-GL 共通下塗材 】 <非金属系/壁用 : コンクリート、モルタル、PC 部材、スレート、ALC 等>

## アドウォール施工仕様書

<特殊ウレタン変性アクリルエマルション>

※脆弱下地への浸透性に優れ、吸込み止め、アルカリ止め効果にも優れています。

### (1).工程表

工程	製品名	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗布 回数	塗装間隔時間 (23°C)	希釈率	塗装方法
下地調整	<ul style="list-style-type: none"><li>・粉化物、付着物等は清掃・高圧洗浄し、下地を十分に乾燥させてください。</li><li>・旧塗膜の劣化部分は周辺部分を含め除去し、ごみ、粉塵、油分等の付着物をワイヤーブラシ、ウェス、皮すき、サンドペーパー等で入念に除去してください。（新生瓦の板と板の隙間は特に入念に掃除してください。）</li><li>・下地のひび割れ、傷、不陸、欠損部の修理など補修が必要な箇所は、塗装工事前に実施してください。</li></ul>					
下塗り	アドウォール	0.12~0.16	1	3 時間以上 7 日以内	5~20% (清水)	はけ ワールローラー <sup>エアレス</sup>
上塗り	アドグリーンコート EX 又は アドグリーンコート GL	0.15	2	3 時間以上 7 日以内	清水 0~5%	はけ ワールローラー <sup>エアレス</sup>

注) 塗布量は個々の条件によって異なります。(記載は塗装作業に必要な標準使用量の数値です。)

注) 上塗材は特殊セラミックを配合している為、必ず使用直前（各工程）に3分以上攪拌機（低速回転）で攪拌の上ご使用下さい。

注) 既存塗膜が2液溶剤系フッ素樹脂塗料、シリコン樹脂塗料の場合は施工できません。

### (2).材料荷姿

種類	材料名	荷姿	標準塗装面積
下塗り材	アドウォール	16 kg/缶	100 m <sup>2</sup> ~133 m <sup>2</sup> / 缶
上塗り材	アドグリーンコート EX 又は アドグリーンコート GL	14 kg/缶	90 m <sup>2</sup> / 缶

### 使用上の注意事項

- 1) 下地は十分に乾燥させてください。(含水率 10%以下、pH 10 以下。)
- 2) 下地のレイタス・エフロレッセンス・汚れなどは除去し、巣穴・不陸、目違いなどはあらかじめ補修してください。
- 3) 使用前に十分攪拌して均一にしてから、たれ・かすれ・塗残しなどないように均一に塗装してください。
- 4) 気温が 5°C 以下、湿度が 85% 以上、結露や降雨・降雪等が想定される気象条件下での塗装は避けてください。
- 5) 屋外または換気の良いところでのみ使用し、日光から遮断し容器は密封の上、換気の良いところで保管ください。
- 6) 作業を行う場合には、適切な保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用ください。
- 7) その他塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細については SDS (安全データシート) を参照してください。