

アドマイルドコート SP 施工仕様書

<1 液・弱溶剤エポキシ樹脂（錆止め）下塗材>

※密着、防錆性に優れ、ターペン可溶タイプで臭気がマイルドです。既存塗膜の縮みや溶解が少なく幅広い旧塗膜に適合します。

(1).工程表

工程	製品名	塗布量 (kg/ m2)	塗布 回数	塗装間隔時間 (23℃)	希釈率	塗装方法
下地調整	・塗装面の付着物(ミルスケール、埃、苔、藻、ごみ等)は高圧洗浄で入念に除去し、十分に乾燥させてください。 ・下地処理は 2 種ケレン以上を行い、油類は溶剤拭きで除去し、サビ、浮き、剥がれ、粉化物等をディスクサンダー、ワイヤーホイール等の動力工具及びサンドペーパー、 ワイヤブラシ等の手動工具を併用して周辺部分を含めて入念に除去してください。					
下塗り	アドマイルドコート SP	0.12～0.16	1～2	16 時間以上 7 日以内	無希釈	はけ ウールローラー エアレス
上塗り	アドグリーンコート EX 又は アドグリーンコート GL	0.15	2	3 時間以上 7 日以内	清水 0～5%	はけ ウールローラー エアレス

注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法・施工条件により多少の幅を生じることがあります。

注) 上塗材は特殊セラミックを配合している為、必ず使用直前（各工程）に 3 分以上攪拌機（低速回転）で攪拌の上ご使用下さい。

注) 既存塗膜が 2 液溶剤系フッ素樹脂塗料、シリコン樹脂塗料 の場合は不適です。

(2).材料荷姿

種類	材料名	荷姿	標準塗装面積
下塗り材	アドマイルドコート SP	16 kg/缶	100～133 m2 /缶
上塗り材	アドグリーンコート EX 又は アドグリーンコート GL	14 kg/缶	90 m2 /缶

使用上の注意事項

- 1) さび、劣化塗膜、汚れは除去し油類は溶剤拭きで除去してください。付着物を高圧水洗で除去し、十分に乾燥させてから塗装してください。
- 2) 使用前に十分かき混ぜ、各標準施工仕様に準じて所要量及び間隔時間を厳守してください。
- 3) 低温時（5℃以下）、多湿時（85%以上）での塗装ならびに直射日光下を避け、40℃以下の冷暗所で保管してください。
- 4) 屋外または換気の良いところでのみ使用し、日光から遮断し容器は密封の上、換気の良いところで保管ください。
- 5) 塗装中及び塗装後 6 時間以内に降雨、積雪、結露、強風等が予想される場合は、施工を避けてください。
- 6) 作業を行う場合には、適切な保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用ください。
- 7) その他塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細については SDS（安全データシート）を参照してください。