

## 屋根壁用:中塗り材

## インターフロート中塗り用

系統 アクリルシリコン樹脂



## 塗装条件

塗装方法	はけ、ローラー、エアレス
希釈率	無希釈
標準塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.15 kg/m <sup>2</sup> /回

注)上記の数値は塗装作業に必要な使用量の標準数値です。

標準塗布量は、個々の条件によって異なります。

## 塗装間隔

項目	温度	23°C
	最短	3時間
標準塗布間隔	最長	7日間

## 塗料性状

項目	内容
1 荷姿	14 kg
2 混合比	1液(無希釈)
3 色	オフホワイト(白鼠色近似)
4 つや	—
5 臭い	僅かアクリル臭
6 仕上がり感	平滑
7 比重 / 密度	1.05-1.35 (g/cm <sup>3</sup> /23°C)
8 溶剤比重	—
9 加熱残分	45-60 (%)
10 粘度	5500 ± 2000 (mPa·s/23°C)
11 効物表示	—
12 労安法上の表示有害物	エチレングリコール; 二酸化ケイ素; 酸化チタン(IV); 酸化第二鉄; C.I. ピグメントブルー 15
13 使用有機溶剤種別	—
14 消防法による危険物区分	適用外
15 硬化剤の成分による区分	—

注)上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

## 特徴

- ①水系で、VOC(揮発性有機化合物)成分および臭気が少なく、環境にやさしい塗料です。
- ②遮熱性能を持つ中塗り材です。アドグリーンコートとの併用でより大きな遮熱効果を期待できます。
- ③塗膜に平滑性があり美しい仕上がりとなります。
- ④伸びがよく、薄膜を可能とし、作業性に優れています。

## 主な適用素材

鋼板、トタン、波形スレート、ALC、コンクリート、モルタル、PC部材、スレート、石膏ボード、ALCパネルなど

## 適用下塗塗料

アドマイルドコート、アドサビノン、マルチプライマーEP、アドケールシーラー、アドパワーシーラー、アドウォール、アクアサビノン、アドパーミエイト、インターフロート、断熱パワールーフ、ソフトウォール、断熱ソフトウォール

## 使用上の注意事項

- 1) 使用前に十分かき混ぜてください。
- 2) 降雨、降雪、強風の場合は施工を避けてください。
- 3) 低温時(5°C以下)、多湿時(85%以上)での塗装は避けてください。
- 4) 施工後24時間以内に降雨、結露等があった場合、水の影響で色むら、泡等が発生する場合があります。
- 5) 日没までに十分に乾燥してください。乾燥が十分でない場合、垂れ、むら、剥離等を引き起こす原因となりますのでご注意ください。
- 6) 作業を行う場合には、適切な保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用ください。
- 7) その他塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照してください。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますので、予めご了承ください。