

【 EX-GL 共通中塗材 】 <大規模改修用：上塗り・白専用>

インターフート中塗り用施工仕様書

<アクリルシリコン樹脂>

※大規模改修用のアドグリーンコート専用中塗材です。上塗材は白に限定されます。

(1).工程表

工程	製品名	塗布量 (kg/m ²)	塗布 回数	塗装間隔時間 (23℃)	希釈率	塗装方法
下地調整	・下地の種類によって、各下塗材の標準施工仕様に則り、適切に下地調整を行ってください。					
下塗り	・下地の種類によって、各下塗材の標準施工仕様に則り、適切に下塗りを行ってください。					
中塗り	インターフート中塗り用	0.15	1	3 時間以上 7 日以内	無希釈	はけ ウールローラー ^{エアレス}
上塗り	アドグリーンコート EX 又は アドグリーンコート GL	0.15	1	3 時間以上 7 日以内	清水 0~5%	はけ ウールローラー ^{エアレス}

注) 塗布量は個々の条件によって異なります。(記載は塗装作業に必要な標準使用量の数値です。)

注) 上塗材は特殊セラミックを配合している為、必ず使用直前(各工程)に3分以上攪拌機(低速回転)で攪拌の上ご使用下さい。

(2).材料荷姿

種類	材料名	荷姿	標準塗装面積
下塗り材	各施工仕様書参照		
中塗り材	インターフート中塗り用	14 kg/缶	90 m ² / 缶
上塗り材	アドグリーンコート EX 又は アドグリーンコート GL	14 kg/缶	90 m ² / 缶

使用上の注意事項

- 1) 使用前に十分かき混ぜてください。
- 2) 降雨、降雪、強風の場合は施工を避けてください。
- 3) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%以上)での塗装は避けてください。
- 4) 施工後24時間以内に降雨、結露等があった場合、水の影響で色むら、泡等が発生する場合があります。
- 5) 日没までに十分に乾燥してください。乾燥が十分でない場合、垂れ、むら、剥離等を引き起こす原因となりますのでご注意ください。
- 6) 作業を行う場合には、適切な保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用ください。
- 7) その他塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照してください。