

石綿スレート専用：下地剤

アドソリッド

系統 ケイ酸カリウム 水系無機シーラー



塗装条件

塗装方法	エアレス
希釈率	無希釈
標準塗布量 (kg/m ² /回)	0.10-0.17 kg / m ² / 回

注) 上記の数値は塗装作業に必要な使用量の標準数値です。
標準塗布量は、個々の条件によって異なります。

塗装間隔

項目	温度	
	23℃	
標準塗布間隔	最短	6時間以上*
	最長	7日間

* 基本定義は常温時。低温時は特に、乾燥状態に注意して次工程に進めること。

pH: 10.5-11.5

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	18kg
2	混 合 比	1液(無希釈)
3	色	半透明
4	つ や	—
5	臭 い	無臭
6	仕 上 が り 感	—
7	比 重 / 密 度	1.12-1.14 (g/cm ³ /20℃)
8	溶 剤 比 重	—
9	加 熱 残 分	15-21 wt% (115℃ × 90分)
10	粘 度	2.5-4.5 (mPa・s/20℃)
11	劇 物 表 示	—
12	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	適用外
13	使 用 有 機 溶 剤 種	—
14	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	適用外
15	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

特徴

- ①高浸透の特殊下地剤でアスベスト繊維を結束し、周囲のセメント強度を回復します。
- ②べとつかず、石綿含有建材に素早く浸透するので、効率よく作業が可能です。
- ③不燃・水系無機シーラーで、無臭なので作業者に負担がなく、周囲にも影響を及ぼしません。
- ④人体に有害なVOC(揮発性有機化合物)を含まないので、作業者の健康を守ります。

主な適用素材

石綿スレート

適用旧塗膜

石綿スレート

使用上の注意事項

- 1) 取り扱い時には、保護マスク、保護メガネ、手袋等の適正なご保護具を必ず使用してください。
- 2) 原液は強アルカリ性であるため、素手で触れないでください。
- 3) 保管する際には直射日光を避け、0℃以下にならない状態の常温で保管してください。
- 4) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%以上)でのご使用は避けてください。
- 5) 酸を添加すると発熱してゲル化するため、酸と混ざらないようにしてください。
- 6) 乾燥すると硬化するため、作業終了後は直ちに使用機材を水洗いしてください。
- 7) その他塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますので、予めご了承ください。